

CONSTRUCTION Contrecollé multiplis Contrecollé multiplis 3 1/4" (82.5 mm) - jusqu'à 4' 5 3/16" (132 mm) - Jusqu'à 6' Largeurs Longueurs - Multi-longueurs 13", 18 1/2", 28", 47 3/16" 13", 18 1/2", 23 1/4", 28", 33 1/2", 47 3/16", 71" (330 mm, 470 mm, 711 mm, 1,199 mm) (330 mm, 470 mm, 591 mm, 711 mm, 851 mm, 1,199 mm, 1,803 mm) Micro-v sur les 4 côtés Profilage Tenon et mortaise Épaisseur Totale 7/16" (11 mm) Couche supérieure 1/8" (3.2 mm) sciée à sec Couche inférieure 5/16" (7.8 mm) de contreplaqué en sapin de Douglas provenant à 100% de forêts nord-américaines Humidité relative 35% - 65% Fabrication Récolté, conçu et fabriqué au Canada (Québec) **PRODUITS** Essences Chêne nord-américain, érable canadien Textures Lisse, brossée (chêne nord-américain) Sélect et meilleur: Apparence très uniforme avec de subtiles variations de couleurs et traits caractéristiques du bois, tels que des nœuds sains de Grades moins de 1/8" (3mm) et des nœuds ouverts de moins de 1/32" (1 mm), des stries minérales et des gerces. Exclusif: Apparence naturelle avec une présence modérée de variations de couleurs et de traits caractéristiques du bois, tel que des nœuds sains et ouverts, des nœuds remplis ainsi que des stries minérales, des gerces et fentes. Caractère: Apparence naturelle avec une présence prononcée de variations de couleurs et de traits caractéristiques du bois, tel que des nœuds sains de toutes longueurs, des nœuds ouverts de moins de 5/64" (2 mm), des nœuds remplis, ainsi que des stries minérales, des gerces, des fentes et quelques autres caractéristiques naturelles du hois Lustres (niveaux de lustre) Ultramat (10%), Semi-lustre (40%) Fini à base de titane polymérisé avec nanotechnologie Fini Titanium MC Caractéristiques Apparence et durabilité: Supérieure Résistance de la teinture et résistance à la perte de lustre: Supérieure Facilité d'entretien et de réparation: Supérieure Formaldéhyde, eau et solvant: Aucune trace Coefficient de friction statique ASTM D-2394-99 Résistance au glissement de 0,5 et plus Protection aux rayons UV Sunshield^{MC} Pure Genius^{MC} Agent lumino-actif purificateur d'air composé de dioxyde de titane Supérieur - 0.35lb / an / 454 pi² - ISO 22197-1 Dégradation de NOX: Dégradation de formaldéhyde: Supérieur - 85% - ISO 22197-4 Dégradation de acétaldéhyde: Supérieur - 98% - ISO 22197-2 Propriétés antimicrobiennes: Supérieur - E.coli (ATCC 8739) 99.65%; S.aureus (ATCC 6538P) 99.63%; K.pneumoniae (ATCC 4352) 99.7% - ISO 27447:2009 Disponibilité: Standard INSTALLATION, UTILISATION ET GARANTIE Niveaux: Sous-sol, rez-de-chaussée et à l'étage Méthodes: Clouée brochée collée ou flottante Installation Sous-planchers: ciment, contreplaqué, panneau OSB 3/4" Plancher radiant Compatible Entretien Produits nettoyants recommandés pour les planchers de bois franc Utilisations

Résidentiel et commercial léger

Garanties Structurel : À vie

(Svp vous référer au guide d'installation) Usure du fini: Résidentiel: 50 ans Commercial: 5 ans STANDARDS APPLICABLES

Émission de formaldéhyde ASTM D6007-14

En dessous de la limite de quantification de 0.008 ppm COV Total ASTM-D-6670-01 0.003 ppm (selon l'essence de bois)

Brûlure de surface ASTM-E84

R 0.44 à 0.51 (selon l'essence de bois) Flux radiant critique ASTM-E-648-94a 0.25 - 0.40 watt/cm2 (selon l'essence de bois)

CERTIFICATIONS

LEED

Se qualifie pour des projets LEED - SVP vous référer à l'Éco-déclaration EDV16-1067-02 Conforme

CARB 93120 Phase II Lacey Act Conforme ISO 14001 CERT-0120164

EMBALLAGE 3 1/4" (82.5 mm) - Jusqu'à 4' Contenu par boîte 31.3 pi² (2.91 m²)

47 3/4" L x 10 35/64" l x 4 11/16" H 70.71" L x 10.87" Lx 2.72" H Dimensions d'une boîte (1,213 mm L x 268 mm I x 119 mm H) (1.796 mm L x 284 mm l x 69 mm H) Poids d'une hoîte 43 - 56 lb (varie selon l'essence) 51 - 65 lb (varie selon l'essence)

Chêne nord-américain: 1,290 lb - dureté moyenne

Boîte par palette 32 48

Contenu par palette 1,001.6 pi² (93.05 m²) 1,454.4 pi² (135.11 m²) Dimensions d'une palette 48" L x 42" I x 48" H 72" L x 36" l x 43.5" H

Érable canadien: 1,450 lb - 12% plus dur

(1,219.2 mm L x 1,066.8 mm l x 1,219.2 mm H)

DURETÉ RELATIVE DES ESSENCES Selon le test de Janka de la NWFA

Test de dureté (ASTM-D-143)

Référence: Chêne nord-américain 1,290 lb* - 100%

*lb = force appliquée en livre

Service à la clientèle: 1 877 427 5144

Janvier 2022



5 3/16" (132 mm) - Jusqu'à 6'

 $30.3 \text{ pi}^2 (2.79 \text{ m}^2)$